

ELASTICKÝ SPÁROVACÍ TMEL NA BÁZI POLYSILOXANU



č. výrobku SPTS + č. barvy
Balení 310 ml



MRAZU
ODOLNÝ



5-30 mm
ŠÍŘE SPÁRY



Nejdůležitější vlastnosti

- tmelení v sanitárních místnostech a kuchyních
- barevně stálý, odolný UV záření
- dobrá přilnavost k většině materiálů

Barevné odstíny

trans – transparentní
01 bílá/milk
03 sand
04 banana/sesam
12 rosa
13 caramel
16 choco
17 bahma/nut
22 mint
25 ocean
27 crystal/manhattan
29 marbel grey
33 terracotta
34 black
32 mocca
35 azur
36 green

Definice výrobku

Jednosložkový, elastický sanitární tmel, odolný proti plísním.

Složení

Elastický tmel na bázi polysiloxanu s přídavkem fungicidů.

Technické vlastnosti

Lehce zpracovatelný, pružný, vysoká vyplňovací schopnost. Vytvrzuje bez vzniku trhlin, je vodovzdorný a mrazuvzdorný. Pro šířku spáry 5–20 mm.

Všeobecné požadavky na podklad

Suchý, pevný bez změn, nosný, zbavený všech volně oddělitelných částic (jako např. prach), oleje, mastnoty apod. Podklad před lepením upravíme pomocí penetračního nátěru. Nepoužívat na PP a PE!

Podmínky pro zpracování

Práce spojené s aplikací je možno provádět v teplotním rozmezí od +5°C do +30°C (vzduch i konstrukce), při zpracování je třeba se vyhnout přímým negativním účinkům tepla, vlhka a průvanu. Uvedené hodnoty se týkají standardních podmínek při 20°C a jsou přiměřeně delší při nižších teplotách a kratší při vyšších teplotách.

Podkladní nátěr

Na penetraci podkladů před aplikací tmelem používáme ředěný roztok **weber.podkladu A** s vodou v poměru 1:5 – 1:8, dle savosti podkladu.

Aplikace

K aplikaci se používá aplikační pistole, tmel se po nanesení vyhlazuje tmelařskou stěrkou a mýdlovou nebo saponátovou vodou. Před vytvrzením lze čistit acetonem, po vytvrzení mechanicky nebo odstraňovačem silikonu.

Tvorba slupky:.....cca 5 minut
Rychlost vytvrzování:.....cca 2 mm/24 hod.
Minimální šířka:.....5 mm
Maximální šířka:.....30 mm
Minimální hloubka:.....5 mm
Doporučení:.....hloubka spáry = ½ šířky spáry

Nářadí

Aplikační pistole ruční nebo pneumatická, tmelařská stěrka.

Čištění

Před vytvrzením lze čistit acetonem, po vytvrzení mechanicky nebo odstraňovačem silikonu.

CE parametry



Harmonizovaná technická specifikace

Reakce na oheň

Uvolňování chemických látek
nebezpečných pro životní prostředí

Vodotěsnost a vzduchotěsnost

Ztráta objemu

Stěkavost

Přilnavost po ponoření do vody

Trvanlivost

Použití

Tmelení v sanitárních místnostech a kuchyních, veškeré sklenářské práce, tmelení chladírenských skladů a kontejnerů, tmelení klimatizačních systémů. Nepoužívat na přírodní kámen a mramor (může vytvořit skvrny). Po vytvrzení je teplotní odolnost -60°C až +180°C.

Balení

Ve 310 ml kartuších.

Skladování

18 měsíců od data výroby v originálních obalech a v suchých, krytých skladech při teplotách +5 až +25°C.

Upozornění

Při teplotách vzduchu a podkladu pod +5°C a nad +30°C a při očekávaných mrazech nepoužívat.

Veškeré údaje v tomto návodu jsou nezávazné. Jsou však zpracovány podle nejlepších poznatků a zkušeností z praxe a jsou založeny na nejnovějších technických poznatcích.

Bezpečnost práce

Před započatím práce věnujte pozornost pokynům pro ochranu zdraví a životního prostředí, které jsou uvedené na obalech výrobků nebo v bezpečnostních listech.

Při práci s výrobkem nejezte, nepijte, nekuřte a používejte předepsané ochranné pracovní pomůcky.

Likvidace odpadů

Postupujte podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění. Podrobnější informace jsou uvedeny v bezpečnostním listu výrobku.

Dodržováním uvedených pokynů chráníte své zdraví a životní prostředí!

divize weber

Saint-Gobain Construction Products CZ a.s.
Počernická 272/96, 108 03 Praha 10

Ref. norma: EN 12004:2007 + A1:2012

14

SIL163818-1051-01

007/2014

tmel pro sanitární prostředí

EN 15651 - 3.S

Třída E

vyhodnoceno

≤ 10%

≤ 3mm

bez porušení

vyhovuje

