

AKRYL PRO EXTERIÉR

Vysoce kvalitní mrazuvzdorný tmel pro spárování a těsnění stavebních materiálů v interiéru a exteriéru. Splňuje podmínky EN 15651-1 F EXT-INT.


Technická data:

Báze	akrylátová disperze
Konzistence	pasta
Systém vytvrzování	fyzikální vysychání
Tvorba slupky (20°C/65% r.v.)	cca 20 min.
Specifická hmotnost	cca 1,70 g/ml
Teplotní odolnost	-20°C až +80°C
Ztráta objemu (DIN 52451)	cca 15%

Charakteristika:

- venkovní i vnitřní aplikace
- po vytvrzení si zachovává pružnost
- dlouhodobě odolává působení povětrnostních vlivů
- výborně přilne k podkladu
- přetíratelný běžnými barvami

Příklady použití:

- těsnění fasádních prvků
- spáry kolem rámu oken a dveří
- spoje parapetů a omítky apod.
- vhodný na opravy prasklin v omítkách a zdivu
- tmelení spár betonových výrobků
- vhodný pro dilatační spoje v interiéru a exteriéru

Provedení:

Barva: bílá

Balení: kartuše 300 ml

Skladovatelnost:

12 měsíců od data výroby v neotevřeném původním obalu při teplotách +5°C až +25°C. Chraňte před mrazem!

Podklady:

Vhodné povrchy: všechny porézní stavební materiály

Stav povrchu: čistý, suchý, bez prachu a mastnoty

Příprava: Pro zvýšení přilnavosti na velmi porézní podklady je doporučujeme předem napenetrovat směsí tmelu a vody (1 díl tmelu + 2 díly vody).

Není vhodný na přírodní kámen, asfalt, sklo a železo. Doporučujeme vždy provést předběžný test přilnavosti.

Velikost spáry:

Minimální šířka: 5 mm

Maximální šířka: 20 mm

Minimální hloubka: 5 mm

Doporučení: hloubka spáry = šířka spáry

Pro vymezení hloubky spáry a zabránění přilnutí tmelu na její dno vždy použijte nepřilnavý materiál např. PE Těsnící tmelařskou šňůru

Pracovní postup:

Příprava povrchu: Podklad musí být čistý, suchý, bez prachu a mastnoty.

Aplikace: Odřízněte aplikační špičku dle šířky spáry a vytlačovací pistolí rovnoměrně naneste přiměřené množství tmelu. Povrch ihned vyhladte stěrkou nebo prstem.

Čištění: Nářadí ihned po skončení práce očistěte vodou.

Opravy: stejným materiálem

Bezpečnost:

Dodržujte běžné podmínky hygieny a bezpečnosti práce. Další pokyny viz etiketa výrobku a údaje uvedené v bezpečnostním listu.

Poznámky:

- Jako ochranu okolních ploch před nežádoucím nanesením tmelu použijte papírovou maskovací pásku. Po uhlazení povrchu tmelu pásku ihned odlepte.
- Neaplikujte do míst s předpokladem trvalého působení vody.
- Přetíratelný většinou nátěrových hmot
- Nátěr musí být dostatečně pružný s ohledem na nanášení na pružně-plastický tmel.
- Vzhledem různorodému spektru vhodných nátěrů, doporučujeme zamýšlenou aplikaci předem vyzkoušet.

Klauzule na ochranu životního prostředí

LEED certifikace:

AKRYL PRO EXTERIÉR vyhovuje požadavkům LEED. Lepidla a tmely s nízkými emisemi SCAQMD pravidlo 1168. V souladu s USGBC LEED® 2009 Credit 4,1: nízkoemisních materiálů - Lepidla a těsnící hmoty pokud jde o obsah VOC.

Poznámka: Tento technický list nahrazuje všechny předchozí verze. Údaje obsažené v tomto dokumentu jsou výsledkem našich testů a našich zkušeností a byly uvedeny v dobré víře. S ohledem na rozmanitost materiálů i jejich povrchů a širokému spektru možných aplikací, které jsou mimo naši kontrolu, nemůžeme přijmout žádnou odpovědnost za dosažené výsledky. Vzhledem k tomu, že povaha a kvalita podkladu i podmínky zpracování jsou mimo naši kontrolu, vydáním tohoto dokumentu nepřijímáme žádnou odpovědnost. V každém případě doporučujeme vždy provést předběžné testy. Soudal si vyhrazuje právo upravovat produkty bez předchozího upozornění.