

TĚSNICÍ FÓLIE PROFI je určena jako izolace proti stékající vodě, na překrytí trhlin v podkladech stavebních materiálů. Lze ji použít jako pružnou membránu pod keramické obklady a dlažby. Používá se jako těsnící vrstva pod keramické obklady nebo jiné nášlapné vrstvy v koupelnách, na balkonech, terasách, ve wellness zařízeních, v plaveckých halách a průmyslových provozech se zvýšenou vlhkostí. Je použitelná jako parozábrana pro podklady citlivé na vlhko (sádrokarton, dřevo...). Na TĚSNICÍ FÓLII PROFI nelze pohlížet jako na estetickou finalizaci povrchu.

TĚSNICÍ FÓLIE PROFI je hydroizolační fólie z měkkého polyethylenu oboustranně potažená speciálním vlesem.

- výborné vlastnosti pro všechny oblasti namáhané vodou
- vyvinuta jako kontaktní izolace pro pokládku do lepidla
- speciální vlesek zaručuje kvalitní zakotvení do lepidla
- vysoká pružnost a dlouhá životnost
- vytváří účinnou parozábranu
- vhodná pro podlahové vytápění
- ideální pro přemostění trhlin



#### PŘÍPRAVA PODKLADU

Z povrchu podkladu musí být odstraněn veškerý nesoudržný, uvolněný, zvětralý či jinak viditelně poškozený materiál a povrch nesmí být potřísněn látkami negativně ovlivňujícími soudržnost s podkladem (tuky, oleje apod.). Podklad nesmí být zejména zaprášen. Vyrovnání podkladu je nutné provádět před pokládkou TĚSNICÍ FÓLIE PROFI. Pevnost v tahu povrchových vrstev betonu musí být alespoň 1,5 MPa. Kaverny nebo jiné povrchové vady je třeba vyplnit opravnou maltou SPRAVBETON. Pro zajištění dobré přilnavosti u velmi suchých (<2% RV) nebo velmi savých podkladů je potřeba podklad napenetovat přípravkem STAVLEP nebo HLUBOŇ.

V případě exteriérových aplikací je nezbytné, aby podkladní vrstvy byly mrazuvzdorné.

#### PŘÍPRAVA MATERIÁLU

Pro samotnou pokládku TĚSNICÍ FÓLIE PROFI je důležitý výběr lepicí malty pro tenkovrstvé lepení. Lepicí malta musí dobře přilnout k podkladu a musí mechanicky ukotvit vlesek na TĚSNICÍ FÓLII PROFI. Systémově je doporučována lepicí malta DLAŽBULEP (C2 TE S1). Na podklad se nanáší zubovou střírkou 4x4 mm.

#### POUŽITÍ

Do nanesené lepicí malty DLAŽBULEP se celoplošně uloží TĚSNICÍ FÓLIE PROFI. K zatlačení se doporučuje hladká strana zubové střírky nebo lépe plastové hladítka. Doporučujeme vyhlazování TĚSNICÍ FÓLIE PROFI od středu směrem ven. Je nutno zabránit tvorbě vzduchových bublinek a protržení a dodržet dobu zpracovatelnosti lepidla.

Doba zpracovatelnosti je dána použitím lepicí malty. U systémově doporučovaného DLAŽBULEPU je po namíchání zpracovatelnost při 20 °C 6–8 hodin, po tenkovrstvé aplikaci cca 30 min. Tato doba se však může zkrátit při velmi savém podkladu, nižší vlhkosti vzduchu nebo venkovním použití. Odsáti záměsové vody podkladem můžeme zabránit penetraci povrchu STAVLEP nebo HLUBOŇ.

Je třeba dbát s maximální pozorností na řešení jednotlivých detailů a aby návaznost jednotlivých pásů TĚSNICÍ FÓLIE PROFI byla tzv. „po vodě“. TĚSNICÍ FÓLIE PROFI se navzájem přelepí přesazením o 100 mm nebo se spojí na sraz a přelepí TĚSNICÍ PÁSKOU PROFI 120 mm. Stále používáme lepicí maltu DLAŽBULEP. Na exponovaných podlahách přetěžme spoje hydroizolací HASOFT, a to dle konkrétního případu. Na exteriér použijeme LEPENKU V KÝBLU a na interiér KOUPELOVOU ISOLACI.

V exponovaných místech (rohy, prostupy, styk vodorovných a svislých ploch, dilatační spáry) se vkládají prvky TĚSNICÍHO SYSTÉMU HASOFT (TĚSNICÍ PÁSY, ROHY, PRŮCHODY).

Pokládka obkladů a dlažby pomocí lepidla DLAŽBULEP je možná po technologické přestávce 24 hodin.

#### ZKUŠEBNÍ ATESTY

Výrobek je certifikován podle zákona č. 22/1997 Sb. a nařízení vlády č. 163/2002 Sb.

#### BEZPEČNOST ZDRAVÍ PŘI PRÁCI

Práce s hydroizolačním pásem TĚSNICÍ FÓLIE PROFI nevyžaduje žádná mimořádná hygienická opatření.

TECHNICKÝ LIST

**TECHNICKÉ ÚDAJE**

barva	červená
ekvivalentní difuzní tloušťka Sd; H <sub>2</sub> O	< 40 m
hmotnost plošná	0,226 kg/m <sup>2</sup>
pevnost v tahu	> 155 N / 50 mm
prodloužení při přetřžení	> 49 %
skladování	v suchu při +5 °C až +25 °C, chránit před UV zářením
skladovatelnost	neomezená
speciální informace	přídržnost lepidla C2 (ČSN EN 12004) k fólii 0,6 MPa
tloušťka celková	0,3 mm
třída reakce na oheň	C3
vodotěsnost	> 8 bar (80 m vodního sloupce)

**Jednotky balení**

balení	v kartonu
750 mm / 10 m	
750 mm / 50 m	

Vydáno 15. 11. 2013, revidováno 6. 2. 2018.

Všechny výše uvedené údaje vycházejí z interních zkoušek výrobce a jeho dlouholetých zkušeností s aplikací v nesčetných technických a průmyslových oborech. Vzhledem k velmi odlišnému požadavkům a podmínkám při aplikacích je nezbytné, aby si uživatel vždy otestoval vhodnost tohoto produktu ve svých podmínkách. Všechny výše uvedené údaje, parametry a doporučení jsou bez záruky a dodavatel ani výrobce nenesou odpovědnost za přímé i nepřímé škody vzniklé v souvislosti s použitím výrobku. Změny všech uvedených údajů jsou vyhrazeny. Při požadavku modifikace výrobku „na míru“ stejně tak jako při požadavku na bezplatné dodání vzorků či konzultační a technický servis nás bez obav kontaktujte. Aktuální verze technického listu je dostupná na [www.hasoft.cz](http://www.hasoft.cz). Ověřte si prosím, zda tento technický list nebyl nahrazen novější verzí.

HASOFT VELKOOBCHOD, s.r.o., Husovo náměstí 48, 588 13 Polná, tel.: +420 567 225 111, fax: +420 567 225 100, [hasoft@hasoft.cz](mailto:hasoft@hasoft.cz), [www.hasoft.cz](http://www.hasoft.cz)